



Супрафикс 126

Готовый к использованию высоковязкий 1-компонентный монтажный клей в картуше

Различные монтажные работы, например, приклеивание планок, жести, плит из слоистых материалов или стеклоцемента легко производятся с использованием данного монтажного клея.

КЛЕЙБЕРИТ Супрафикс 126 является однокомпонентным, переработка осуществляется из картуши. Клей наносится в форме гусеницы и дает высокую начальную прочность, это означает, что раздвижной и зажимной инструмент в большинстве случаев является лишним. Супрафикс является идеальным помощником при проведении различных монтажных работ, когда фиксирование должно оставаться невидимым.

Область применения

Приклеивание:

- Подоконников, плинтусов, деревянных панелей при обшивке стен, панели, слоистых плит из синтетических материалов
- Кафеля, жести, твердых пен (кроме пен из полистирола), стеклоцемента и многих других синтетических материалов на впитывающие подложки, такие как кирпичная кладка, бетон, гипс и известковая штукатурка
- Температуростойкость от -40 до +70° C, в зависимости от материала
- Окончательная прочность достигается уже через 24 часа

Преимущества

- Простая, быстрая переработка из картуши
- Заполняет фуги – также применяется не для плоских поверхностей
- Экономный расход благодаря одностороннему нанесению в виде гусеницы
- Высокая начальная прочность
- Нет тенденции к охрупчиванию

Переработка

Клей нельзя перерабатывать при температуре ниже +5° C. Склеиваемые материалы должны быть чистыми, очищенными от пыли и жира. Ниппель картуши срезать, накрутить сопло и срезать на желаемую величину, затем вложить картушу в пистолет.

Одностороннее нанесение. Для небольших поверхностей склеивания достаточно нанесения клея по краю или перекрестно по диагонали; для больших поверхностей склеивания рекомендуется нанесение клея полосами на расстоянии 5-10 см друг от друга.

Методы нанесения:

- пистолетом с зубчатой насадкой
- пистолетом с использованием сжатого воздуха

В пистолете сразу после нанесения клея уменьшить давление, чтобы избежать затекание клея. Склеиваемые детали сложить вместе в течение времени открытой выдержки (3-5 минут), затем хорошо прижать или пристукнуть. После нанесения клея на поверхности «клеевой гусеницы» образуется пленка, которая должна быть обязательно открыта посредством растирания. Также можно наносить клей полосами на обратную сторону приклеиваемого материала, затем хорошо прижать, чтобы клей «перешел» на другую подложку, затем материалы разъединить, выждать 3-5 минут, в заключении снова сжать с максимальным давлением.



Супрафикс 126

Свойства Супрафикса

- Основа:** Полихлоропрен
Плотность: Около 1,13 г/см³
Содержание твердых частиц: около 54%
Цвет: светло-желтый
Консистенция: высоковязкая паста, наносится шпателем
Время открытой выдержки: 3-5 минут, в зависимости от толщины нанесенного клея
Маркировка: подлежит маркировке согласно по правилам обращения с опасными веществами, легковоспламеняемый, не содержит ароматических соединений (см. паспорт безопасности)

Очистка

Рабочие аппараты можно очищать КЛЕЙБЕРИТ Очистителем + Разбавителем С 820.0

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ Супрафикс 126

Коробка с 12 пластиковыми картушами по 350 г нетто

КЛЕЙБЕРИТ Очиститель С 820.0

Коробка с 12 жестяными фляжками по 900 мл нетто

Жестяная канистра 4,5 кг нетто

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ Супрафикс 126 в оригинальной упаковке при температуре 10-25° С хранится около 1 года. Хранить в сухом прокладном месте. В течение короткого времени во время транспортировки клей может подвергаться воздействию температур ниже -10°С.

По состоянию на 1107 ав; заменяет предыдущие редакции

Уничтожение отходов

Код отходов 080409

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.