



# Клей для мягкой мебели С 135.6

## Специальный клей для склеивания мягкой мебели

### Область применения

Склеивание:

- Различных пеноматериалов между собой, а также приклеивание пеноматериалов на древесину и древесные материалы, картон и GFK, а также текстильные материалы.
- Нетканых материалов, резиновых волокон, кокосовых матов с пеноматериалами.

### Преимущества

- Большая доля сухого остатка
- Хорошая распыляемость
- Преимущественно одностороннее нанесение
- Хорошая термостойкость
- Трудновоспламеняемый

### Свойства клея

**Основа:** Синтетический каучук в растворителе

**Цвет:** Красный

**Плотность:** Около 1,16 г/см<sup>3</sup>

**Вязкость Brookfield 20 20 Upm, Sp. 2:** Около 300 mPa.s

**Консистенция:** Распыляемый

**Содержание твердых частиц:** Около 34 ± 1%

**Очиститель:** КЛЕЙБЕРИТ Очиститель 821.0

**Время выветривания:** 20 секунд (при одностороннем и двустороннем нанесении)

**Время открытой выдержки:** при двустороннем нанесении около 20 мин  
при одностороннем нанесении около 4 мин

**Маркировка:** подлежит маркировке согласно по правилам обращения с опасными веществами, содержит дихлорметан (см. Листок безопасности)

## Способы нанесения

- С помощью воздушных и безвоздушных приборов распыления

## Нанесение

Склеиваемые материалы должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

Все материалы перед переработкой должны быть акклиматизированы. Наилучшая температура для переработки – 18 - 20° С. Клей нельзя перерабатывать при температуре ниже +15° С. Рекомендуемая влажность древесины составляет 8 - 12%.

Клей следует наносить с помощью пистолета-распылителя (диаметр сопла 1,3-1,7 мм, давление 3-4 бар).

## Расход клея:

При одностороннем нанесении около 60 г/м<sup>2</sup>

При двустороннем нанесении 2 x около 30 г/м<sup>2</sup>

## Чем тоньше нанесение клея, тем мягче клеевой шов!

Клей к моменту склеивания не должен давать тянущихся нитей, а только отлип.

Последующий сдвиг (корректировка) деталей невозможна.

Так как клеевой шов остается мягким, склеенные детали не должны в течение 24 часов подвергаться сильному давлению.

## Очистка

Рабочие аппараты можно очищать Очистителем КЛЕЙБЕРИТ Очистителем 821.0



# Клей для мягкой мебели С 135.6

## Упаковка

### КЛЕЙБЕРИТ Клей для мягкой мебели С 135.6

Жестяная канистра	5 кг нетто
Жестяная канистра	30 кг нетто
Жестяная бочка	220 кг нетто

### КЛЕЙБЕРИТ Очиститель 821.0

Жестяная канистра	35 кг нетто
-------------------	-------------

## Хранение

КЛЕЙБЕРИТ Клей для мягкой мебели С 135.6 в оригинальной упаковке при температуре 15-20° С хранится около 6 месяцев. Температура хранения и транспортировки – около -10° С. Перед применением клей довести до температуры помещения (+20° С) и хорошо и перемешать.

По состоянию на 1105 ав, заменяет предыдущии редакции

#### Уничтожение отходов

Код отходов 080409

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно .

#### Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.