



2К-ПУР-клей 558.5 (ДЕКОЛАСТ 5)

Область применения

- Производство декоративных элементов для мебели наливным способом

Преимущества

- Не содержит наполнителей
- Мутно-бежевый цвет
- Быстрое полное отверждение
- Ударопрочность

Свойства заливочной массы

Двухкомпонентная система холодного отверждения, содержащая растворители

Основа: полиуретан

Компонент А: 558.5

Компонент В: 578.0

Соотношение смеси:

Комп. А : Комп.В = 100 : 70
весовых частей,
что соответствует примерно
Комп. А : Комп.В = 100 : 54
объемных частей

Плотность (при 20°C):

Комп. А: 0,95 ± 0,02 г/см³
Комп. В: 1,24 ± 0,02 г/см³

Вязкость при 20°C

- Брукфильд RTV, 20 об/мин:

Комп. А = 40 ± 10 мПа·с
Комп. В = 300 ± 100 мПа·с

Внешний вид: Комп. А = желтовато-прозрачная

Комп. В = коричневая

Смесь = мутно-бежевая

Точка вспышки Комп. А: +30°C

Жизнеспособность

при 20°C и 50 г смеси: 120 ± 10 секунд

Твердость (Shore D): ок. 70

Маркировка: Комп. А и Комп. В подлежат маркировке согласно предписаниям ЕС.

Защищать руки и глаза! Брызги немедленно смыть водой!
(см. паспорт безопасности)

Переработка

Заливочную массу можно перерабатывать с помощью двухкомпонентных смешивающих и дозирующих установок или при помощи смешивания вручную.

При переработке вручную (при малых объемах) оба компонента после дозирования должны быть интенсивно перемешаны в течение 30 секунд, после этого можно производить заливку форм.

В связи с быстрым отверждением продукта происходит небольшая усадка.

Очистка

Для очистки рабочих инструментов рекомендуется применение КЛЕЙБЕРИТ очистителя 820.0.

При очистке и промывке машин следуйте рекомендациям производителей оборудования.

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ 2К-ПУР-клей 558.5, Комп. А:

Металлическая канистра 23 кг нетто

КЛЕЙБЕРИТ 578.0, Комп. В:

Металлическая канистра 32 кг нетто

КЛЕЙБЕРИТ очиститель 820.0:

Жестяная канистра 22 кг нетто

Хранение

Оба компонента в оригинальной герметичной упаковке хранятся мин. 12 месяцев. Хранить в сухом и прохладном месте. Компонент А перед переработкой встряхнуть или повращать упаковку! Компонент А гигроскопичен, впитывание влаги может негативно повлиять на качество продукта (смесь пенится).

Оба компонента морозоустойчивы до температуры -25°C.

По состоянию на 0912

**KLEIBERIT®**

KLEBSTOFFE • ADHESIVES

2К-ПУР-клей 558.5 (ДЕКОЛАСТ 5)

Утилизация клея и упаковки

Код отходов 080410 комп. А
Код отходов 080501 комп. В

Наши упаковки изготовлены из материалов, пригодных к утилизации.
Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

Сервис

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.

KLEBCHIMIE M.G. Becker GmbH + Co. KG • Postfach 1204 • 76353 Weingarten/Bd.
Telefon 07244/62-0 • Telefax 07244/700-0 • E-Mail info@kleiberit.com, <http://www.kleiberit.com>